Canadian General Standards Board
Office des normes générales du Canada

1-GP-71
Method 12.2
August 1974

(F)1-GP-71
Méthode 12.2
Août 1974

WITHDRAWAL

RETRAIT

June 1989

Juin 1989

CANADIAN GENERAL STANDARDS BOARD

COLOR — LOVIBOND COLOR

This test method is hereby withdrawn. It has been determined that it is no longer used because the standard that referenced it has been withdrawn.

OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA

COULEUR — COULEUR LOVIBOND

Cette méthode d'essai est retirée par le présent avis. Il a été établi qu'elle n'est plus utilisée dans la mesure où la norme qui s'y référait a également été retirée.

Canada

Canadian General Standards Board

CGSB Ottawa Canada K1A 1G6	Methods of Testing Paints and Pigments	CGSB 1-GP-71
	COLOR LOVIBOND COLOR	METHOD 12.2 August 1974

Supersedes Issue of
June 1962

The Lovibond Tintometer, British Drug Houses Pattern, is used for this test. Fill a square white porcelain dish of inside dimensions 1-3/8 x 1-3/8 in. (35 x 35 mm) and 3/8 in. (9 mm) deep with the sample and carefully level it. Place the dish in the instrument and determine the color.

Withdrawn/Retirée

Office des normes générales du Canada

ONGC Ottawa Canada K1A 1G6	Méthodes d'essai des peintures et pigments	ONGC (F)1-GP-71
	COULEUR COULEUR LOVIBOND	MÉTHODE 12.2 Août 1974

Remplace l'édition
Juin 1962

Withdrawn/Retirée

Utiliser pour cet essai le colorimètre Lovibond fabriqué par British Drug Houses. Remplir avec l'échantillon une cuvette carrée en porcelaine blanche, dont les dimensions intérieures sont de 1-3/8 x 1-3/8 po (35 x 35 mm) et 3/8 po (9 mm) de profondeur, et mettre soigneusement de niveau. Placer la cuvette dans l'instrument et déterminer la couleur.