Canadian General Standards Board

Office des normes générales du Canada

1-GP-71
Method 31.2
January 1981

(F)1-GP-71
Méthode 31.2
Janvier 1981

WITHDRAWAL

RETRAIT

August 1988

Août 1988

CANADIAN GENERAL STANDARDS BOARD

STABILITY AT LOW TEMPERATURE

This test method is hereby withdrawn. It has been determined that it is no longer used because the standard that referenced it has been withdrawn.

OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA

STABILITÉ À BASSE TEMPÉRATURE

Cette méthode d'essai est retirée par le présent avis. Il a été établi qu'elle n'est plus utilisée dans la mesure où la norme qui s'y référait a également été retirée.

Canada

Canadian General Standards Board

CGSB Ottawa Canada K1A 1G6	Methods of Testing Paints and Pigments	CGSB 1-GP-71
	STABILITY AT LOW TEMPERATURE	METHOD 31.2 January 1981

Supersedes Issue of August 1974

Fill a 250 mL wide-mouth, colorless, transparent glass bottle provided with a screw cap with aluminum-foil-covered liner to one-half capacity with the material under test. Tightly seal the jar and store it 72 h at −20 ± 2°C, then remove to room conditions for 5 h.

Invert the bottle and note the flow. Determine the presence of gel particles by pouring a small quantity of the material on a clean glass plate and observing the coating.

Withdrawn/Retirée

Office des normes générales du Canada

ONGC Ottawa Canada K1A 1G6	Méthodes d'essai des peintures et pigments	ONGC (F)1-GP-71
	STABILITÉ À BASSE TEMPÉRATURE	MÉTHODE 31.2 Janvier 1981

Remplace l'édition d'août 1974

Remplir à moitié du produit à l'essai une bouteille de 250 mL en verre transparent, incolore et à large col munie d'un bouchon à vis doublé d'une feuille d'aluminium. Fermer hermétiquement la bouteille et la conserver pendant 72 h à une température de -20 ± 2°C, puis la conditionner à la température ambiante pendant 5 h.

Renverser la bouteille et noter l'écoulement. Verser une petite quantité du produit sur une plaque de verre propre et examiner le revêtement pour y déceler la présence de particules colloïdales.

Withdrawn/Retirée