Canadian General Standards Board

Office des normes générales du Canada

1-GP-71
Method 46.1
August 1974

(F)1-GP-71
Méthode 46.1
Août 1974

WITHDRAWAL

RETRAIT

June 1989

Juin 1989

CANADIAN GENERAL
STANDARDS BOARD

OFFICE DES NORMES
GÉNÉRALES DU CANADA

ABSORPTION

ABSORPTION

This test method is hereby withdrawn. It has been determined that it is no longer used because the standard that referenced it has been withdrawn.

Cette méthode d'essai est retirée par le présent avis. Il a été établi qu'elle n'est plus utilisée dans la mesure où la norme qui s'y référait a également été retirée.

Canada

Canadian General Standards Board

CGSB Ottawa Canada K1A 1G6	Methods of Testing Paints and Pigments	CGSB 1-GP-71
	ABSORPTION	METHOD 46.1 August 1974

Supersedes Issue of
June 1958

Withdrawn/Retirée

Invert a clean lid from a 1/2 pt (0.3 ℓ) friction-top can. Thoroughly mix the material and fill the lid level with the rim. Place a No. 2 Whatman or equivalent filter paper (11 or 12.5 cm diameter) flat on the material so that the center of the paper is approximately in the center of the lid. When the material contains a dye, draw a reference line on the filter paper at the original boundary.

After 3 h (Method 103.1) measure the average radial distance on the filter paper from the edge of the area originally wetted by the material (this area is outlined by the pigment or the reference line) to the farthest extent of the absorption of the vehicle.

Office des normes générales du Canada

ONGC Ottawa Canada K1A 1G6	Méthodes d'essai des peintures et pigments	ONGC (F)1-GP-71
	ABSORPTION	MÉTHODE 46.1 Août 1974

Remplace l'édition
Juin 1958

Withdrawn/Retirée

Prendre un couvercle rentrant propre d'une boîte d'une demi-chopine (0.3 ℓ). Bien mélanger le produit et remplir l'intérieur du couvercle jusqu'au ras du bord. Placer un papier-filtre Whatman n° 2 ou papier-filtre équivalent (11 ou 12.5 cm de diamètre) à plat sur le produit de telle sorte que le centre du papier-filtre soit environ au centre du couvercle. Lorsque le produit contient un colorant, tracer une ligne de référence sur le papier-filtre correspondant au bord du couvercle.

Après 3 h (méthode 103.1) mesurer, sur le papier-filtre, la distance radiale moyenne séparant l'emplacement du bord initialement imprégnée par le produit (ce qui est indiqué par le pigment ou par la ligne de référence) jusqu'au point le plus éloigné d'absorption du milieu de suspension.