Canadian General Standards Board

Office des normes générales du Canada

1-GP-71
Method 131.3
May 1979

(F)1-GP-71
Méthode 131.3
Mai 1979

WITHDRAWAL

RETRAIT

June 1993

Juin 1993

CANADIAN GENERAL STANDARDS BOARD

BEHAVIOR TOWARDS APPLIED FILMS — STENCIL LACQUER ON ENAMEL

With the approval of the CGSB Committee on Paint Test Methods, this test method is hereby withdrawn. It has been determined that it is no longer referenced in any of the CGSB paint standards.

OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA

RÉACTION AVEC LES FEUILLES APPLIQUÉS — PEINTURE-LAQUE À POCHOIR SUR PEINTURE-ÉMAIL

En accord avec le Comité des méthodes d'essais des peintures, cette méthode d'essai est retirée par le présent avis. Il a été constaté qu'elle n'est plus référencée dans aucune des normes de l'ONGC sur les peintures.

Canada

Canadian General Standards Board

CGSB Ottawa Canada K1A 1G6	Methods of Testing Paints and Pigments	CGSB 1-GP-71
	BEHAVIOR TOWARDS APPLIED FILMS STENCIL LACQUER ON ENAMEL	METHOD 131.3 May 1979

Supersedes Issue of
August 1974

Withdrawn/Retirée

SCOPE

This method is for use in determining the effect of spraying stencil lacquer on flat enamel applied to steel.

PROCEDURE

Coat (Method 98.2) a clean steel panel (Method 100.1) with quick-drying flat enamel (Method 150.1) and dry 30 min (Method 103.1). Place a sharply cut stencil, with letters about 25 mm high, on the panel and apply the lacquer by spray to form legible, opaque letters. Carefully remove the stencil and examine the panel immediately and at the end of 30 min for compliance with the specification requirement.

Office des normes générales du Canada

ONGC Ottawa Canada K1A 1G6	Méthodes d'essai des peintures et pigments	ONGC (F)1-GP-71
	RÉACTION AVEC LES FEUILS APPLIQUÉS PEINTURE-LAQUE À POCHOIR SUR PEINTURE-ÉMAIL	MÉTHODE 131.3 Mai 1979

Remplace l'édition d'août 1974

OBJET

La présente méthode a pour but de déterminer l'effet d'une peinture-laque à pochoir, appliquée au pistolet, sur une peinture-émail mate recouvrant de l'acier.

MODE OPÉRATOIRE

Appliquer (méthode 98.2) une peinture-émail mate à séchage rapide (méthode 150.1) sur une plaque en acier propre (méthode 100.1) et laisser sécher 30 min (méthode 103.1). Placer un pochoir bien découpé, dont les lettres ont environ 25 mm de hauteur, sur la plaque et appliquer la peinture-laque au pistolet pour former des lettres opaques lisibles. Enlever soigneusement le pochoir et examiner la plaque sur le champ et au bout de 30 min pour voir si le produit répond aux exigences de la norme.

Withdrawn/Retirée