Canadian General Standards Board

Office des normes générales du Canada

1-GP-71
Method 137.1
August 1974

(F)1-GP-71
Méthode 137.1
Août 1974

WITHDRAWAL

RETRAIT

June 1993

Juin 1993

CANADIAN GENERAL STANDARDS BOARD

TAPE TEST — ZINC CHROMATE PRIMER

With the approval of the CGSB Committee on Paint Test Methods, this test method is hereby withdrawn. It has been determined that it is no longer referenced in any of the CGSB paint standards.

OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA

ESSAI AU RUBAN ADHÉSIF — PEINTURE PRIMAIRE AU CHROMATE DE ZINC

En accord avec le Comité des méthodes d'essais des peintures, cette méthode d'essai est retirée par le présent avis. Il a été constaté qu'elle n'est plus référencée dans aucune des normes de l'ONGC sur les peintures.

Canada

Canadian General Standards Board

CGSB Ottawa Canada K1A 1G6	Methods of Testing Paints and Pigments	CGSB 1-GP-71
	TAPE TEST	METHOD 137.1
	ZINC CHROMATE PRIMER	August 1974

Supersedes Issue of
April 1960

Withdrawn/Retirée

Apply the material (Method 98.2) to the specified substrate and dry for the specified time. Where required, expose the film to a preliminary test before subjecting it to the tape test.

After drying or testing, make two parallel cuts 1 in. (25 mm) apart, without delay, through the complete film system with a sharp knife blade. Apply a strip of fresh 1 in. (25 mm) pressure-sensitive tape that has been stored in an airtight metal container and complies* with specification 43-GP-3, Type 2, Grade A or B, across the lines and press down by two passes of a rubber-covered roller 3-1/2 in. (90 mm) in diameter and 1-3/4 in. (44 mm) wide, weighing 4-1/2 lb (2 kg), the rubber having a Durometer Hardness of 70-80.

Remove the tape immediately after application by pulling it back upon itself at 180° with one rapid motion, and examine the area under the tape.

---

* The tape may be checked for adhesiveness by Method 8.6 of CGSB 43-GP-0 Methods of Sampling and Testing Packaging Materials.

Office des normes générales du Canada

ONGC Ottawa Canada K1A 1G6	**Méthodes d'essai des peintures et pigments**	**ONGC (F)1-GP-71**
	ESSAI AU RUBAN ADHÉSIF PEINTURE PRIMAIRE AU CHROMATE DE ZINC	MÉTHODE 137.1 Août 1974

Remplace l'édition
Avril 1960

Appliquer (méthode 98.2) le produit sur le subjectile spécifié et laisser sécher durant le délai prescrit. Lorsque cela est prescrit, soumettre le feuil à un examen préliminaire avant d'effectuer l'essai au ruban adhésif.

Après la période de séchage ou l'essai préliminaire, faire, à 1 po (25 mm) de distance, deux traits parallèles à travers toute l'épaisseur du feuil à l'aide d'une lame de couteau bien aiguisée. Placer un morceau de ruban adhésif par pression frais de 1 po (25 mm), conforme* à la norme 43-GP-3, Type 2, classe A ou B, et ayant été conservé dans un contenant métallique étanche en travers des lignes, et le presser en passant deux fois un rouleau caoutchouté de 3-1/2 po (90 mm) de diamètre de 1-3/4 po (44 mm) de largeur, pesant 4-1/2 lb (2 kg) et dont la couche de caoutchouc a une dureté de 70 à 80 au duromètre.

Enlever immédiatement le ruban en le tirant sur lui-même à 180° d'un mouvement rapide et examiner l'endroit qui se trouvait sous le ruban.

Withdrawn/Retired

---

* On peut vérifier la force d'adhérence du ruban au moyen de la méthode 8.6 de la norme ONGC 43-GP-0, Methods of Sampling and Testing Packaging Materials (sera prochainement publiée en français).