Canadian General Standards Board

Office des normes générales du Canada

1-GP-71
Method 139.1
May 1978

(F)1-GP-71
Méthode 139.1
Mai 1978

WITHDRAWAL

RETRAIT

August 1988

Août 1988

CANADIAN GENERAL STANDARDS BOARD

OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA

HEATING LOSS

PERTE AU CHAUFFAGE

This test method is hereby withdrawn. It has been determined that it is no longer used because the standard that referenced it has been withdrawn.

Cette méthode d'essai est retirée par le présent avis. Il a été établi qu'elle n'est plus utilisée dans la mesure où la norme qui s'y référait a également été retirée.

Canada

Canadian General Standards Board

CGSB Ottawa Canada K1A 1G6	Methods of Testing Paints and Pigments	CGSB 1-GP-71
	HEATING LOSS	Method 139.1 May 1978

Supersedes Issue of
August 1974

Obtain three specimens each approximately 25 x 75 mm and 760 µm thick by stripping spray-applied films that have been prepared as specified and have air dried (Method 103.1) for 24 h. Condition the specimens for 72 h at 60 ± 2°C, cool in desiccator and weigh. Suspend the samples in a forced-draft-oven at 105 ± 2°C for 5 h, each being hung vertically by a small hook or clamp. Remove the specimens, cool and weigh as before.

Calculate the percent mass loss and mean percent mass loss to 0.1%.

Withdrawn/Retired

Office des normes générales du Canada

ONGC Ottawa Canada K1A 1G6	Méthodes d'essai des peintures et pigments	ONGC (F)1-GP-71
	PERTE AU CHAUFFAGE	MÉTHODE 139.1 Août 1978

Remplace l'édition
Août 1974

Prélever trois spécimens d'environ 25 x 75 mm et de 760 µm d'épaisseur en décapant des feuils obtenus par application au pistolet de peinture apprêtée suivant la norme et séchée à l'air (méthode 103.1) durant 24 h. Conditionner les spécimens durant 72 h à une température de 60 ± 2°C, les refroidir au dessicateur et les peser. Suspendre verticalement les échantillons à de petits crochets dans une étuve à air à une température de 105 ± 2°C durant 5 h. Puis décrocher les spécimens, les refroidir et les peser de nouveau.

Calculer le pourcentage de la perte de masse et le pourcentage moyen de la perte de masse à 0.1% près.

Withdrawn/Retired