Canadian General Standards Board

Office des normes générales du Canada

1-GP-71
Method 143.5
May 1978

(F)1-GP-71
Méthode 143.5
Mai 1978

WITHDRAWAL

RETRAIT

August 1988

Août 1988

CANADIAN GENERAL
STANDARDS BOARD

OFFICE DES NORMES
GÉNÉRALES DU CANADA

LONG-TERM OUTDOOR PERFORMANCE TEST FOR STRIPPABLE PROTECTIVE COATING APPLIED TO STEEL

RÉSISTANCE À LONG TERME À L'EXTÉRIEUR ESSAI DE REVÊTEMENT PROTECTEUR PELABLE APPLIQUÉ SUR DE L'ACIER

This test method is hereby withdrawn. It has been determined that it is no longer used because the standard that referenced it has been withdrawn.

Cette méthode d'essai est retirée par le présent avis. Il a été établi qu'elle n'est plus utilisée dans la mesure où la norme qui s'y référait a également été retirée.

Canada

Canadian General Standards Board

CGSB Ottawa Canada K1A 1G6	Methods of Testing Paints and Pigments	CGSB 1-GP-71
	LONG-TERM OUTDOOR PERFORMANCE TEST FOR STRIPPABLE PROTECTIVE COATING APPLIED TO STEEL	Method 143.5 May 1978

Supersedes Issue of August 1974

Condition the material and apply according to the specification. Air-dry 24 h (Method 103.1), bake 24 h (Method 103.2) at 60 ± 2°C, age the panels at least 7 d and then select for uniformity and freedom from imperfections.

Expose the panels at an angle of 45° and eventually evaluate in accordance with Method 143.1.

Withdrawn/Retired

Office des normes générales du Canada

ONGC Ottawa Canada K1A 1G6	Méthodes d'essai des peintures et pigments	ONGC (F)1-GP-71
	RÉSISTANCE À LONG TERME À L'EXTÉRIEUR ESSAI DE REVÊTEMENT PROTECTEUR PELABLE APPLIQUÉ SUR DE L'ACIER	MÉTHODE 143.5 Août 1978

Remplace l'édition
Août 1974

Conditionner le produit et l'appliquer suivant les indications de la norme. Sécher à l'air 24 h (méthode 103.1), cuire 24 h (méthode 103.1) à 60 ± 2°C et faire vieillir durant au moins 7 d puis choisir des plaques uniformes et exemptes d'imperfections.

Exposer les plaques à un angle de 45° et les évaluer par la suite conformément à la méthode 143.1.

Withdrawn/Retirée